











Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC

G / T

- Aplicación:** Esmalte HS color sólido de brillo directo
- Propiedades:** Alto contenido de sólidos; eficaz; destacada resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, resistencia al amarilleo, dureza; muy buena curación; excelente brillo e intumescencia
- Observaciones:**
- Seleccionar los diluyentes conforme a la temperatura y tamaño del objeto.
 - **¡No utilizar nunca bases de mezclas solas, sino siempre con 522-MC35 Laca de mezclas (4:1)!**

	Sistema de pintura	S 10	
			Rendimiento: 475 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	Peso de acuerdo con fórmula de mezcla. 2 : 1 + 10%, utilizar regla dosificadora 100% del vol. Serie 22 VOC	
	Endurecedor	50% del vol. 929-33, -31, -34	
	Diluyente	10% del vol. 352-91 / -50 / -216 10% del vol. 352-30 / -10 / -40	
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	aprox. 20-24 s	Vida de la mezcla a 20 °C: 2-3 horas
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar en la boquilla	Pistola de gravedad convencional: 1,3 -1,4 mm 2,0 bar
	Número de manos	2 Se puede aplicar a superficies verticales en ½ + 1 manos (no requiere evaporación entre manos)	Espesor de película: 50-70 µm Espesor de película: aprox. 50 µm
	Evaporación a 20 °C	aprox. 5 minutos después de cada mano	
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	8 horas 30 min.	
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	8 min. 10-15 min.	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

