

Glasurit® 55 Line Basecoat velvet silver II

Propiedades: Basecoat containing extremely fine aluminium particles to obtain a chrome-like glossy finish. A uniform, black and level substrate is necessary to achieve the desired effect.

Substratos:

- Well-cured old paintwork
- Glasurit® 285- HS Primer Fillers
- Glasurit® 285-, 801- Primer Fillers
- Glasurit® 285- HS Filler Surfacer

Desengrasado	541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran	1 x	secar con paño	P400 - P500	P 800	541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran	1 x	secar con paño		
	Ground Coat 22 Line Topcoat (black)	Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K	929- Glasurit® Endurecedor Esmaltes	352- Glasurit® Disolvente	2:1 + 10% regla dosifica- dora	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2 manos	30 min. a 60 °C	7-10 min	P3000 3M-Trizact
o bien										
Ground coat: 55 Line Basecoat (mixing formula step 1)	Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa	352- Glasurit® Disolvente	2:1 regla dosifica- dora	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2 manos	approx. 10 min.				
	Fondo	Glasurit® Sistema Bicapa 55-9190 (fórmula de mezcla paso 2)	929- Glasurit® Endurecedor Esmaltes	100: 5	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	3-4 manos finas	approx. 10 min.			
o bien										
	Glasurit® Sistema Bicapa 55-9190 (fórmula de mezcla paso 2)	929- Glasurit® Endurecedor VOC	100: 4	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	3-4 manos finas	approx. 10 min.				

Aviso de seguridad:






Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Glasurit® 55 Line Basecoat velvet silver II

<p>Laca</p>	<p>923-255 Glasurit® Laca acrílica HS Multi</p>	<p>929- Glasurit® Endurecedor Esmaltes</p>	<p>352- Glasurit® Disolvente</p>	 2:1 + 10% regla dosifica- dora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 manos	 30 min. a 60 °C	 7-10 min
<p>o bien</p>	<p>Glasurit® 923-MS/HS or VOC Clears</p>							

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

