









## Fondos Glasurit® 55- Limited Edition 55- Magic Collection

# G / T

**Aplicación:** Acabados fondo/laca de la Serie 55 que sólo se pueden reproducir con pigmentos muy poco frecuentes. Estos pigmentos tan poco frecuentes no están disponibles como base de mezcla para usar en mezcladoras. Los colores sólo se pueden obtener ya preparados directamente desde el fabricante de que se trate.

- Propiedades:**
- Acabados con colores especiales que sólo se pueden reproducir con pigmentos muy poco frecuentes.
  - Colores de la gama "Glasurit Magic Collection" para crear efectos de colores especiales.

	<b>Sistema de pintura</b>		
	<b>VOC listo para usar</b>	> 420 g/l	
	<b>Paso 1</b>	Buscar el código de color en la base de datos de colores para comprobar si se requiere un color específico de la capa de fondo para que en el "Paso 1" se reproduzca el color deseado.	
	<b>Relación de mezcla</b>	<b>2 : 1</b> 100% del vol. (Serie 55); incluidas las 11 bases de mezcla de Edición Limitada y bases de mezcla adicionales, si es necesario.	
	<b>Diluyente</b>	50% del vol. 352-50/-91/-216	
	<b>Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C</b>	aprox. 18 - 22 s	<b>Vida de la mezcla a 20°C:</b> 48 horas para la mezcla lista para usar
	<b>Pistola de gravedad Presión de aplicación</b>	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bares / 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bares
	<b>Número de manos</b>	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2	<b>Espesor de película:</b> aprox. 15-20 µm
	<b>Evaporación a 20 °C</b>	aprox. 10 min. hasta mate	

### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

