








Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa

G / T

- Aplicación:** Para realizar esmaltados bicapa lisos/metalizados/efecto perlado en proceso húmedo sobre húmedo con laca
- Propiedades:** Gran poder cubriente, tiempos de evaporación cortos, muy económico
- Observaciones:**
- Utilícese sólo las lacas transparentes recomendadas de la Serie 55

	Sistema de pintura	RATIO Classic		
	VOC listo para usar	> 420 g/l	Rendimiento:	115 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	2 : 1 100 % del vol. 55-Metalizados / Lisos		
	Diluyente	50 % del vol. 352-50/-91/-216		
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	aprox. 18-22 s	Vida de la mezcla a 20 °C:	48 h (material listo para aplicar)
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 bares 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bares	
	Número de manos	2 (para cubrir) + ½ para igualación del efecto	Espesor de película:	aprox. 15-20 µm
	Evaporación a 20 °C	Dejar evaporar en mate aprox. 10 min.		

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

