










Glasurit® Serie 90 Fondo Color Bicapa Terminado

G / T

Aplicación: Mezcla de S-90 Color Terminado con 90-M4 (por ej. Color TOY 8Y0). Por favor, observe la relación de mezcla en la etiqueta!
La mezcla se conserva durante 6 meses si se envasa en recipiente de plástico o lata con interior esmaltado.

	Sistema de pintura	RATIO Aqua	
		Rendimiento:	130 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	2 : 1 100% en vol. (S-90 Color Terminado con 90-M4)	
	Diluyente	50% del vol. 93-E3 Base de ajuste (agitar INMEDIATAMENTE después de añadir la base de ajuste)	
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	aprox. 18-24 s	Vida de la mezcla a 20°C
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bares / 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bares
	Número de manos	2 para cubrir + ½ para igualar el efecto	Espesor de la película: 10-15 µm
	Evaporación a 20 °C	Aprox. 5 min. después de cada mano.	
	Secado intermedio Secado a 20 °C Secado con Dry Jet	Evaporación hasta mate después de cada mano.	
	Lijado	Eliminar motas de polvo mediante lijado en seco; después, difuminar suavemente aplicando una mano fina.	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

