











### Glasurit® Serie 90 Básicos de Mezcla Fondo de Color Bicapa

# G / T

**Aplicación:** Mezcla de básicos S-90 sin 90-M4 (por ej. en Color TOY 8Y0). Por favor, ¡observe la relación de mezcla en la etiqueta!  
La mezcla se conserva durante 6 meses si se envasa en recipiente de plástico o lata con interior esmaltado.

	<b>Sistema de pintura</b>	<b>RATIO Aqua</b>	
			<b>Rendimiento:</b> 130 m <sup>2</sup> /l a 1 µm
	<b>Relación de mezcla</b>	70% en peso 90-M4* 30% en peso S-90 básicos (agitar tras adición del producto)	
		<b>2 : 1</b> 100% en vol.S-90 (mezcla de resina base agua 90-M4 / S-90 Básicos de mezcla)	
	<b>Diluyente</b>	50% del vol. 93-E3 Base de ajuste ( <b>agitar INMEDIATAMENTE después de añadir la base de ajuste</b> ) *Si se utiliza 90-M4 largo en la fórmula de mezcla, también se debe utilizar 93-E3 larga.	
	<b>Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C</b>	aprox. 18-24 s	<b>Vida de la mezcla a 20°C:</b>
	<b>Pistola de gravedad Presión de aplicación</b>	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bares / 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bares
	<b>Número de manos</b>	2 para cubrir + ½ para igualar el efecto	<b>Espesor de película:</b> 10-15 µm
	<b>Evaporación a 20 °C</b>	Aprox. 5 min. después de cada mano.	
	<b>Secado intermedio Secado a 20 °C Secado con Dry Jet</b>	Evaporación hasta mate después de cada mano.	
	<b>Lijado</b>	Eliminar motas de polvo mediante lijado en seco; después, difuminar suavemente aplicando una mano fina.	

#### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d ) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

