











Glasurit® Laca HS Universal VOC



- Aplicación:** Laca HS para los sistemas fondo/laca de la Serie 90.
- Propiedades:** Elevado contenido de sólidos, aplicación segura, excelentes propiedades de flujo y nivelación, secado rápido, estupenda dureza de la superficie, magnífico comportamiento de pulido y resistencia a la cinta.
- Observaciones:**
- Seleccionar endurecedor y diluyente de acuerdo con la temperatura ambiente y el tamaño del objeto que se vaya a pintar.

	Sistema de pintura	S 10	
			Rendimiento: 330 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	2 : 1 + 10% 100% del vol. 923-115	
	Endurecedor	50% del vol. 929-33/-31/-34	
	Diluyente	10% del vol. 352-91/-216	
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	20 - 22 s	Vida de la mezcla a 20 °C: 2 horas
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bares 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bares
		2	Espesor de película: 40 - 60 µm
	Número de manos	½ + 1 Se puede aplicar a superficies verticales (no requiere evaporación entre manos)	Espesor de película: aprox. 50 µm
	Evaporación a 20 °C	3 minutos <u>entre</u> manos	
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	10 horas 30 min.	
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	8 min. 10 - 15 min.	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

