

Glasurit® Laca HS VOC resistente a los arañazos

G / C

- Aplicación:** Laca HS de la Serie 90 para sistemas fondo/laca con alta resistencia a los arañazos.
- Propiedades:** Alto contenido de sólidos; muy resistente a los arañazos; destacada resistencia a los agentes atmosféricos y al amarilleo; excelente calidad de acabado; queda rápidamente lista para pulir y enmascarar.
- Observaciones:**
- Adecuada para reparar acabados originales con muy elevada resistencia a los arañazos.
 - Seleccionar endurecedor y diluyente de acuerdo con la temperatura ambiente y el tamaño del objeto que se vaya a pintar.

	Sistema de pintura			Rendimiento:	335 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	2 : 1 + 10% 100% del vol.	923-447		
	Endurecedor	50% del vol.	929-33/-31/-34		
	Diluyente	10% by vol.	352-91/-216		
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	20 – 22 s		Vida de la mezcla a 20 C:	1 h
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bares 0,7 bares en la boquilla		Pistola de gravedad homologada:	1,3 – 1,4 mm 2,0 bares
	Número de manos	2		Espesor de película:	40 – 60 µm
	Evaporación a 20 °C	3 – 5 minutos <u>entre</u> manos			
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	10 h 30 min.			
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	8 min. 10 – 15 min.			

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

