

Glasurit® Laca

G / C

Aplicación: MS clear for basecoat/clearcoat finishing

Propiedades: Medium solids content, excellent resistance to weathering and yellowing, excellent hardness; fast drying, quickly ready for masking

Observaciones:

- Use Glasurit 929-88 Hardener and Glasurit 352-88 Reducer.

	Sistema de pintura		
	VOC listo para usar	> 420 g/l	Vida de la mezcla a 20 °C: 227 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	2 : 1 + 10% 100% del vol. 923-88	
	Endurecedor	50% del vol. 929-88	
	Diluyente	10% by vol. 352-88, if required	
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	14 – 16 s	Rendimiento: 3 horas
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 bares 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bares
	Número de manos	2 - 3	Espesor de película: 50 - 60 µm
	Evaporación a 20 °C	approx. 5 minutes after each spraycoat	
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	5 horas 30 min.	
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	8 min. 10 - 15 min.	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

