

### Glasurit® Masilla Fina

# G / BF

**Aplicación:** Masilla fina

**Propiedades:**

Alto contenido de sólidos; universalmente apta para aplicación sobre chapa de acero, acero galvanizado y aluminio; secado rápido, fácil de lijar, buena adhesión.  
Especialmente diseñada para su uso como segunda capa de masilla sobre aparejo 839- Glasurit y obtener una zona de reparación absolutamente libre de poros.  
Para zonas dañadas pequeñas que se desea reparar en un solo paso.

**Observaciones:**

- Mezclar bien masilla y endurecedor en pasta rojo antes de usar (color homogéneo, sin efecto mármol).
- No superar el 3% de endurecedor.
- El exceso de peróxido provoca la decoloración del acabado.

	Aplicación	839-25 Masilla fina
	Sistema de pintura	RATIO Aqua , RATIO Classic, RATIO HS
	Relación de mezcla	100% del peso 839-25
	Endurecedor	2 - 3% del peso 948-36
	Diluyente	
	Vida de la mezcla a 20 °C	4 - 5 min.
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	20 - 30 min.
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	4 min. 5-10 min.
	Lijado: lijadora orbital	P150 581-90 Guía de lijado P240 zona enmasillada y pintura antigua

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b ) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

