









### Glasurit® Aditivo tricapa

# G / X

**Aplicación:** 90-M5 también se utiliza en las fórmulas de mezcla de la Serie 90 para producir efectos translúcidos.

	<b>Sistema de pintura</b>	
	<b>Relación de mezcla</b>	Metalizados/Sólidos de la Serie 90 (según fórmula de mezcla) 100% del vol. 90-M5
	<b>Diluyente</b>	50% del vol. 93-E3 Base de ajuste o – 93-E3 Base de ajuste larga <b>(agitar INMEDIATAMENTE después de añadir la base de ajuste)</b>
	<b>Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C</b>	18 –24 s
	<b>Pistola de gravedad Presión de aplicación</b>	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 bares 0,7 bares en la boquilla Pistola de gravedad homologada: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bares
	<b>Número de manos</b>	2 + ½ para igualar el efecto <b>Espesor de película: 10 - 15 µm</b>
	<b>Evaporación a 20 °C</b>	aprox. 5 minutos después de cada mano
	<b>Secado intermedio Secado a 20 °C Secado con Dry Jet</b>	Evaporación hasta mate después de cada mano.

#### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d ) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

