22-PT 9050

Negro Serie 22

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación: Color terminado Serie 22 - ProClass

Propiedades: Esmalte Eficiente - negro

Observaciones: Seleccionar endurecedor y diluyente ProClass conforme a la temperatura ambiente y al tamaño del objeto que se vaya a pintar.

		2:1+10 %	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	22-PT 9050
	Endurecedor	50 % del vol.	P-H-410, -H-430, -H-440 Endurecedor para esmalte ProClass
	Diluyente	10 % del vol.	P-R-110, -R-120, -R-130 Diluyente ProClass
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 20-22 s	**Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

Aplicación:		**Pistola de gravedad homologada**	**Pistola de gravedad HVLP**
Presión de aplicación	**bar**	2	2
En la boquilla	**bar**		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	**min**	aprox. 5 minutos tras cada mano	
Espesor de película:	**µm**	50-70	
Observaciones de la aplicación		½ + 1 manos pueden ser aplicadas en superficies verticales (sin necesidad de evaporación entre manos)	

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

22-PT 9050

Negro Serie 22

A brand of BASF –
We create chemistry

	Secado a 20 °C	8 h
	Secado a 60 °C	30 min
	Infrarrojos (onda corta)	8 min
	Observaciones	Los tiempos de secado se pueden ver influenciados por la selección del endurecedor y la aplicación.

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.