

# 522-M0

Variant 522-111



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicación:** Aditivo plastificante utilizado en procesos de reparación del pintado de plásticos.



<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol.	522-M0
<b>Premezcla</b>	25 % del vol.	522-111

**2:1+10 %**



<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol.	Premezcla
---------------------------	----------------	-----------



<b>Endurecedor</b>	50 % del vol.	929-91, -93
--------------------	---------------	-------------



<b>Diluyente</b>	10 % del vol.	352-91, -50
------------------	---------------	-------------



<b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>	DIN 4:	16-18 s	<b>Vida de la mezcla a 20°C</b>	1 h
--	--------	---------	---------------------------------	-----

**Aplicación:**



**Pistola de gravedad homologada**



**Pistola de gravedad HVLV**

<b>Presión de aplicación</b>	<b>bar</b>	2
------------------------------	------------	---

2

<b>En la boquilla</b>	<b>bar</b>	0,7
-----------------------	------------	-----

0,7

<b>Tamaño de la boquilla</b>	1,3-1,4	1,3
------------------------------	---------	-----

1,3-1,4

1,3

<b>Número de manos</b>	2
------------------------	---

2

<b>Espesor de película:</b>	<b>µm</b>	aprox. 50 µm
-----------------------------	-----------	--------------

aprox. 50 µm

## Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# 522-M0

Variant 522-111



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Secado a 20 °C** 16 h

**Secado a 60 °C** 45 min



**Infrarrojos (onda corta)** 8 min

**Infrarrojos (onda media)** 10-15 min

---

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

---

#### **Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.