

522-MC600

Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	Esmalte HS color sólido de brillo directo
Propiedades:	Alto contenido de sólidos; eficaz; destacada resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, resistencia al amarilleo, dureza; muy buena curación; excelente brillo e intumescencia
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar los diluyentes conforme a la temperatura y tamaño del objeto. • ¡No utilizar nunca bases de mezclas solas, sino siempre con 522-MC600 Laca de mezclas (3:1)! • Las fórmulas de mezcla (no listas al uso) tienen un tiempo de vida de la mezcla de 6 meses.



Rendimiento 475 m²/l a 1 µm

3:1:1



Relación de mezcla 100 % del vol. 522-MC 600
(Peso de acuerdo con fórmula de mezcla)



Endurecedor 33 % del vol. 929-61, -63, -64



Diluyente 33 % del vol. 352-30, -10, -40



Viscosidad de aplicación a 20°C DIN 4: 18-22 s **Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.



La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

522-MC600

Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	 Pistola de gravedad homologada	 Pistola de gravedad HVLV
Presión de aplicación	bar	2
En la boquilla	bar	0,7
Tamaño de la boquilla	1,3-1,4	1,3
Número de manos	2	
Evaporación a 20 °C	min	aprox. 5 minutos después de cada mano
Espesor de película:	µm	50-70
Observaciones de la aplicación	Alternativa: Se puede aplicar a superficies verticales en ½ + 1 manos no requiere evaporación entre manos. (aprox. 50 µm)	



Secado a 20 °C 8 h

Secado a 60 °C 30 min



Infrarrojos (onda corta) 8 min

Infrarrojos (onda media) 10-15 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.