

522-MC600

Variant 522-322



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:

- Se puede usar en plásticos, sin añadir 522-111 Aditivo de efecto sedoso Glasurit
- Preparar sólo la cantidad de pintura que se vaya a utilizar el mismo día porque el nivel de brillo puede cambiar al almacenar la mezcla.
- 522-322 no puede ser usada en la máquina de mezclas.

Propiedades:

Modo de empleo

semi-brillo

100% del peso 22, 22 VOC

25% del peso 522-322

satinado

100% del peso 22, 22 VOC

35% del peso 522-322

mate sedoso

100% del peso 22, 22 VOC

45% del peso 522-322



3:1:1



Relación de mezcla

100 % del vol.

Premezcla



Endurecedor

33 % del vol.

929-63, -61, -64



Diluyente

33 % del vol.

352-10, -30, -40



Viscosidad de aplicación a 20°C

DIN 4:

20-22 s

Vida de la mezcla a 20°C 2 h

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 839 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany


11/2022

522-MC600

Variant 522-322



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:		 Pistola de gravedad homologada	 Pistola de gravedad HVLV
Presión de aplicación	bar	2	
En la boquilla	bar		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	min	Dejar evaporar hasta mate después de cada mano y antes de secar en horno.	
Espesor de película:	µm	aprox. 50 µm	



Secado a 20 °C 8 h

Secado a 60 °C 30 min



Infrarrojos (onda corta) 8 min

Infrarrojos (onda media) 10-15 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 839 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022