

# 90

Serie 90 tropical Variante 93-IC 330



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicación:**

- Para aplicaciones especiales recomendadas por los fabricantes de vehículos, podría ser necesario usar 93-IC 330 con los esmaltes bicapa de la Serie 90.
- El aditivo se utiliza para aumentar la resistencia a la cinta y la dureza en colores lisos de la Serie 90 tropical y para esmaltes bicapa lisos aplicados como capa base en sistemas tricapa de la Serie 90.

**Propiedades:**

**Observaciones:**

- Substratos: Pintura antigua resistente a los disolventes, aparejo lijable, imprimaciones aparejo Glasurit

**Modo de empleo**



Tratamiento previo:

Desengrasar las superficies con limpiador base agua Glasurit / Lijar con P400 - P500/ limpiar de nuevo con limpiador base agua Glasurit.

Alternativa: aplicar aparejo Glasurit húmedo sobre húmedo



**Relación de mezcla**

100 % del vol.

Esmalte bicapa Serie 90 tropical\*

Mezclar el fondo Serie 90 según la fórmula y agitar con cuidado.

\* 93-IC 330 no es adecuado para su uso en fórmulas de mezcla que contengan básicos concentrados 80-M.



**Endurecedor**

5 % del vol.

93-IC 330

Adicionar 93-IC 330 y agitar con cuidado de nuevo.



**Diluyente**

50-70 % del vol.

93-E 3 tropical

Agitar INMEDIATAMENTE después de añadir la base de ajuste.

**Vida de la mezcla a 20°C** 30 min



**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Aplicación:	 Pistola de gravedad homologada	 Pistola de gravedad HVLV
Presión de aplicación	2 bar	2-3 bar
En la boquilla		0,7 bar
Tamaño de la boquilla	1,3-1,4	1,3
Número de manos	2 - 3 Para algunos colores puede ser necesario aplicar una mano más.	
Evaporación a 20 °C	1ª mano: evaporación hasta mate	
Espesor de película:	10-15 µm	



**Secado a 20 °C**

aprox. 15 min.

**Secado a 60 °C**

aprox. 10 min. + enfriamiento

**Observaciones**

Infrarrojo:  
2ª mano: a 40 – 50 °C (máx. 70 °C) de temperatura de la superficie + enfriamiento.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.