

Glasurit® Imprimación aparejo fosfatante beige

G / P

- Aplicación:** Imprimación
- Propiedades:** Muy buenas propiedades anticorrosivas
- Observaciones:** Para acero, aluminio y acero galvanizado.
¡No recubrir con masilla de poliéster!
¡No usar debajo de 176-72!
También se puede usar como imprimación con Glasurit 352-228 Activador. Consultar la Información técnica de 283-150 en el capítulo G/PF.
¡No repintable con Serie 90!

	Aplicación	Imprimación	
	Relación de mezcla	1 : 1 100% del vol. 283-150	
	Endurecedor	100% del vol. 352-230	
	Diluyente		
	Vida de la mezcla a 20 °C	7 días	
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	15 s	
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 – 1,8 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar en la boquilla	Pistola de gravedad convencional: 1,3 -1,8 mm 2.0 bar
	Número de manos	1-2	
	Espesor de la película	10-15 µm	
	Evaporación a 20 °C	aprox. 10 min.	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II B(c III)(780)760: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cIII) en su forma lista para usar es de 780 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 760 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

