176-72

Imprimación aparejo, base agua 1K, gris oscuro

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:
Imprimación aparejo diluible con agua
Sellador para pintura antigua mal curada
Sellador para substratos TPA
Se puede utilizar como guía de lijado (1:1 con 93-E3 o 100-E 5)
Las marcas pequeñas de lijado pueden ser cubiertas directamente con 176-72

Propiedades:
Contiene menos del 5% de diluyentes orgánicos

Observaciones:
- Temperatura mínima de aplicación: 15 °C.
- Temperatura, humedad, circulación de aire y espesor de película influyen en el secado.
- Sumergir la punta de la pistola en agua cuando no se esté trabajando con ella.
- Utilizar 700-1 para limpiar las herramientas de trabajo.
- Recoger la pintura sobrante y las aguas residuales, tratarlas con 700-7 Polvo coagulante y eliminarlas conforme a las especificaciones técnicas correspondientes.

Rendimiento 366 m²/l a 1 µm

Diluyente 10 % 93-E 3, 100-E 5

Viscosidad de aplicación a 20°C DIN 4: 25-35 s **Vida de la mezcla a 20°C** 7 días

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(c I)(540)180: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cl) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

176-72

Imprimación aparejo, base agua 1K, gris oscuro

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	**bar**	2	2-3
En la boquilla	**bar**		0,7
Tamaño de la boquilla		1,6-1,8	1,7-1,9
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	**min**	aprox. 5 min. entre manos, evaporación hasta mate	
Espesor de película:	**µm**	40-60	

Secado a 20 °C	2 h; Temperatura min. 20°C, humedad max. 50%
Secado a 60 °C	30 min
Infrarrojos (onda corta)	3 min. 50% + 5 min. 100%
Infrarrojos (onda media)	15-20 min

Lijado en húmedo	P800
lijadora orbital	P400 - P500 limpiar de nuevo con limpiador 700-1

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(c I)(540)180: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cl) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.