

Glasurit® Imprimación aparejo para plástico 2K

G / PF

- Aplicación:** Imprimación y aparejo para la reparación económica de todos los plásticos susceptibles de ser pintados en los automóviles
- Propiedades:** Buena adhesión en todos los plásticos susceptibles de ser pintados en la fabricación de automóviles. Apta para ser usada como promotor de la adhesión en sistemas de tres etapas, además de como imprimación aparejo bajo sistemas de esmalte Glasurit®
- Observaciones:**
- Cuando el producto se utiliza como aparejo para lijar, es necesario someterlo a secado forzado a 60 °C durante 30 minutos.

		Imprimación aparejo	Imprimación
	Sistema de pintura	S 3	S 3a
		Rendimiento:	
	Relación de mezcla	4 : 1 : 1 100% del vol. 934-70	
	Endurecedor	25% del vol. 929-56	
	Diluyente	25% del vol. 352-50 /-91 352-30, -40	
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	17-19 s	Vida de la mezcla a 20 °C 3,5 h
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar en la boquilla	Pistola de gravedad convencional: 1,3 -1,4 mm 2.0 bar
	Número de manos	½ + 1 manos	1 mano
	Espesor de la película	30 - 40 µm	aprox. 20 µm
	Evaporación a 20 °C	20 min.	20 min.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II B(c II)(540)539: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

