923-55

Laca MS extra mate, variante mate extremo con 929-93

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:

- Para aplicaciones cuando se requieren acabados extremadamente mates.
- Se puede agregar hasta un máximo del 20 % en peso del agente mateante HS 522-322 a la laca MS extra mate 923-55.
- La adición de un máximo de un 20% en peso del agente mateante HS 522-322 tendrá como resultado un brillo de 5 en ángulo de 60º.
- ¡Preparar solo la cantidad de pintura que se usará el mismo día porque el nivel de brillo puede cambiar cuando se almacena la mezcla!
- **¡Agitar inmediatamente después de agregar el agente mateante HS 522-322!**

Propiedades:

Relación de mezcla Premezcla	100 % del peso	923-55
	20 % del peso	522-322

Se puede agregar hasta un máximo del 20 % en peso del agente mateante HS 522-322 para ajustar el nivel de brillo requerido.

	2:1+10 %	
Relación de mezcla	100 % del vol.	Premezcla
Endurecedor	50 % del vol.	929-93
Diluyente	10 % del vol.	352-91
Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 16-18 s	**Vida de la mezcla a 20°C** 1 h

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 839 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 03/2022

923-55

Laca MS extra mate, variante mate extremo con 929-93

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	**bar**	2	
En la boquilla	**bar**		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	**min**	Dejar evaporar hasta mate después de cada mano y antes de hornear. Después de la primera mano, dejar evaporar de 10 a 15 min, después de la segunda mano de 15 a 20 min. No dejar evaporación de más de 25 minutos después de cada mano.	
Espesor de película:	**µm**	aprox. 50 µm	

Secado a 20 °C	8 h
Secado a 60 °C	40 min
Infrarrojos (onda corta)	8 min
Infrarrojos (onda media)	10-15 min

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 839 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 03/2022