

Laca HS VOC Glasurit® ultrarresistente a los arañazos

G / C

- Aplicación:** Laca HS de la Serie 90 para sistemas fondo/laca con alta resistencia a los arañazos.
- Propiedades:** Alto contenido de sólidos, ultrarresistente a los arañazos, retención del brillo a muy largo plazo, destacada resistencia a los agentes atmosféricos, excelente calidad de acabado, queda rápidamente lista para pulir.
- Observaciones:**
- Adecuada para reparar acabados originales con muy elevada resistencia a los arañazos.
 - Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

	Sistema de pintura				
				Rendimiento:	335 m ² /l a 1 µm
	Relación de mezcla	100 g	925-2002		
	Endurecedor	40 g	929-2002		
	Diluyente	20 g	352-91/-216 /-370		
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	20 – 22 s		Vida de la mezcla a 20 °C:	1 h
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm, 2,0 – 3,0 bares 0,7 bares en la boquilla		Pistola de gravedad homologada: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bares	
	Número de manos	2		Espesor de película:	40 – 60 µm
	Evaporación a 20 °C	3 – 5 minutos <u>entre</u> manos			
	Secado a 60 °C	40 min.			
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	10 min. 10 – 15 min.			

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

