

A-C-30

Laca extraordinario grado de brillo Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

- Aplicación:** Laca AraClass - Eco Balance para esmalte bicapa base agua Glasurit.
- Propiedades:** Laca Ecoeficiente – extraordinario grado de brillo.
Para un acabado superior.
- Observaciones:** Seleccionar endurecedor conforme a la temperatura ambiente y al tamaño del objeto a ser pintado.

		3:1:1	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	A-C-30
	Endurecedor	33 % del vol.	A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440 Endurecedor para esmalte monocapa, Eco Balance
	Diluyente	33 % del vol.	A-R-110, -R-120, -R-130 Diluyente Eco Balance
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 18-21 s	Vida de la mezcla a 20°C 2 h

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	bar	2	2
En la boquilla	bar		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	min	3-5 min. evaporación intermedia entre manos, sin evaporación antes de secado en horno.	
Espesor de película:	µm	40-60	
Observaciones de la aplicación	Alternativamente 1 ½ manos (no es necesario evaporación entre manos).		

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

A-C-30

Laca extraordinario grado de brillo Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry



Secado a 20 °C 8 h

Secado a 60 °C 30 min



Infrarrojos (onda corta) 10 min

Observaciones

Los tiempos de secado pueden verse afectados por el endurecedor, diluyente y la aplicación seleccionados.

Los aditivos A-A-10 o A-A-12 pueden reducir los tiempos de secado.

Observaciones

Pulido tras tiempo de secado y enfriamiento especificados.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.