

# A-C-90

Laca extra mate Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry

- Aplicación:** Laca AraClass - Eco Balance para esmalte bicapa base agua Glasurit.
- Propiedades:** Laca extra mate Eco effectiveness.  
Requerido para la reparación de acabados mate OEM.
- Observaciones:** Agitar bien antes de usar.  
Mezclar con A-C-92 Laca mate Eco Balance para alcanzar el nivel de brillo deseado.  
A-C-90 no puede ser usada en la máquina de mezclas.

		<b>2:1</b>	
	<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol.	A-C-90
	<b>Endurecedor</b>	50 % del vol.	A-H-490 Endurecedor para esmalte monocapa, Eco Balance
	<b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s	<b>Vida de la mezcla a 20°C</b> 2 h

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
<b>Presión de aplicación</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>En la boquilla</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Tamaño de la boquilla</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Número de manos</b>		2	
<b>Evaporación a 20 °C</b>	<b>min</b>	Evaporación hasta mate entre manos y antes de meter al horno. Tras la primera mano, dejar evaporar durante 10 - 15 min. Y, tras la segunda mano, durante 15 - 20 min. No se debe dejar evaporar durante más de 25 min. tras aplicar cada mano.	
<b>Espesor de película:</b>	<b>µm</b>	40-50	

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e ) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# A-C-90

Laca extra mate Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Secado a 20 °C** 8 h

**Secado a 60 °C** 30 min



**Infrarrojos (onda corta)** 10 min



#### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.