
90-M 50





Aplicación: 90-M 50 Barniz para difuminados se utiliza para difuminar colores metalizados y sólidos de los fondos

de base agua de la Serie 90 de fondos con base agua.

Propiedades: Contribuye a conseguir una zona de repintado de aspecto homogéneo en la zona de difuminado, y evita

sombras oscuras en torno a la zona reparada.

Observaciones: La pistola se puede utilizar para aplicar el Barniz para difuminados 90-M-50 y fondo de la Serie 90 sin

limpiar entre aplicaciones.

2:1

Relación de mezcla 100 % del vol. 90-M 50

Diluyente 50 % del vol. 93-E 3, -E 3 slow

Viscosidad de aplicación a DIN 4:

18-22 s

Vida de la mezcla a 20°C 1 días

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP	
Presión de aplicación	bar	2	2	
En la boquilla	bar		0,7	
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3	
Número de manos		Aplicación sin tiempo de evaporación intermedio entre las dos manos. En este caso, la segunda mano solapará a la primera para conseguir unos bordes más suaves.		

Evaporación a 20 °C min El Barniz para difuminados 90-M-50 no se deja evaporar hasta mate antes de que la reparación de difuminado con serie 90 se haya completado.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leves y normativas en vigor.