












Glasurit® Aditivo para plásticos



- Aplicación:** Aditivo para hacer que el Aparejo Sin Lijado de Glasurit sea apto para su aplicación directa sobre todos los sustratos de plástico pintables usados en la industria automovilística.
- Propiedades:** Buena miscibilidad
- Observaciones:**
- No es necesario añadirlo para pintar GRP.
 - Si es necesario, el producto también se puede aplicar a las piezas nuevas pintadas por cataforesis.
 - Con la adición de 522-10 no se consigue adherencia al polipropileno (PP) ni al polietileno (PE) puros no pintables.

	Sistema de pintura	S 3	
	Relación de mezcla	3 : 1 : 1 100% del vol.	285-31, -38, -49, -95, -0
	Endurecedor	33% del vol.	929-56, -55
	Diluyente	33% del vol.	522-10
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	14 – 20 s	Vida de la mezcla a 20°C 1 – 2 horas
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bares / 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bares
	Número de manos	½ + 1 (área enmasillada / superficie completa) Espesor de película: 20 – 35 µm	2 Espesor de la película: 40 – 60 µm
	Evaporación a 20 °C	15 – 20 min.	-
	Secado a 60 °C	-	25 min.
	Lijado: manual	-	P500 - P800
	Lijado: lijadora orbital	-	P400 - P500

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

