Información técnica

522-345

09/2018

Glasurit® Pasta estructural fina

G / Z

Aplicación:

Agente texturizador, elastificante y enmatecedor que se usa, por ejemplo, para reparar parachoques FORD. Sobre plásticos duros, el producto se puede mezclar en relación 1:1 con Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 Esmalte o en relación 2:1 con 923- lacas.

Observaciones:

- No forzar el material.
- 522-345 no puede ser usada en la máquina de mezclas.

	Sistema de pintura	**Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 Esmalte / 923- Laca**			
		Peso según la fórmula de mezcla o			
	Paso 1: Relación de mezcla	100% del vol. Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 100% del vol. 522-345		100% del vol. 923- 50% del vol. 522-345	
	Paso 2: Relación de mezcla	**3 : 1 : 1** 100% del vol. 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	**2 : 1 + 10%** 100% del vol. 22 VOC / 923- : 522-345		
	Endurecedor	33% del vol. 929-61, -63, -64	50% del vol. 929-31, -33		
	Diluyente	33% del vol. 352-10, -30, -40	10% del vol. 352-50, -91		
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	16 - 18 s		**Vida de la mezcla a 20 °C**	6 horas (con 929-33, -63) 4 horas (con 929-31, -61)
	Pistola de gravedad **Presión de aplicación**	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar en la boquillla		Pistola de gravedad convencional: 1,3 -1,4 mm 2,0 bar	
	Número de manos	2		**Espesor de la película:**	50 – 70 µm
		929-33, -63:	**929-31, -61:**		
	Secado a 20 °C **Secado a 60 °C**	10 horas 30 min.	6 horas 20 min.		
	Infrarrojos (onda corta) **Infrarrojos (onda media)**	8 min. 10-15 min.			

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (http://techinfo.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.