

A-C-24

Variante con A-A-14 aditivo elastificante Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	A-C-24 transparente Eco Balance, secado último con A-A-14 aditivo elastificante Eco Balance.
Propiedades:	Elastificado
Observaciones:	Adición del 25% en vol.

COV listo para usar	419 g/l	3.5 lb/gal
----------------------------	---------	------------



Razón de mezcla	4 partes por volumen A-C-24
Premezcla	1 partes por volumen A-A-14

3:1:1



Razón de mezcla	100 % por volumen	PreMix
------------------------	-------------------	--------



Endurecedor	33 % por volumen	A-H-430 Endurecedor para esmalte Eco Balance
--------------------	------------------	---



Diluyente	33 % por volumen	A-R-110, -R-120, -R-130 Diluyente Eco Balance
------------------	------------------	--



Viscosidad de rocío 68°F / 20°C	DIN 4:	17-19 s
--	--------	---------

Duración en lata a 68°F / 20°C	30 min
---------------------------------------	--------

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0.1 µm.

Los materiales descritos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realicen en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.

09/2024

A-C-24

Variante con A-A-14 aditivo elastificante Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	29 lb/pulg ²	
Tamaño de la boquilla	1.2-1.3	
Número de capas de rociado	2	
Tiempo de oreo 68°F / 20°C	1 - 3 min de evaporación intermedia entre manos. Sin evaporación antes de secar al horno.	
Espesor de película:	1.6-2 mil	



Secado a 68°F / 20°C	16 h
Secado a 104°F / 40°C	35 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0.1 µm.

Los materiales descritos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realicen en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.

09/2024