




























Glasurit® PRO Active korjausprosessi

Ominaisuudet: Korjausprosessi Glasuritin Pro Active pyyhkeiden avulla

Pohjakerros: Glasurit PRO -aktiiviliinat on tarkoitettu käytettäväksi paljasmetallipinnoilla kuten teräs, sinkitty teräs ja alumiini. Liinaa voidaan käyttää monta kertaa jopa 3 m² suuristen (kosteiden ja ei pahasti likaantuneiden) pintojen pyyhkimiseen.

Puhdistus	700-10 Glasurit® Rasvanpoisto-ja puhdistusaine	 1 x	 kuivaa	mekaaninen ruosteenpoisto vaurioalueelta	 P80 - P150 Käyttö kitin kanssa	 P240/ P320 Käyttö primer- fyllerin kanssa	700-10 Glasurit® Rasvanpoisto-ja puhdistusaine	 1 x	 kuivaa	
	Kitti (karkea + hieno) (jos tarpeen)	839-20 / 20K Glasurit® RATIO- kitti valkoinen	948-36 Glasurit® Kitin kovettaja	 + 2-3%	 20-30 min. 20°C	 3-5 min.	 P80/P150 karkea hionta	 P240/ P320 hieno hionta	700-10 Glasurit® Rasvanpoisto-ja puhdistusaine	 1 x
Esikäsitteily		360-100 Glasurit® aktiiviliinat	 1x ristikkäisker- roksina	Reaktioaika vähintään 1 min lämpötilassa 20°C	 Haihduta kunnes matta					
	Fyller	285-270 Glasurit® Primerfyller Pro, harmaa	929-58 Glasurit® HS- Fyllerkovettaja	352-91 Glasurit® Ohenne normaali	 5:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0 bar	 1/2 +1 50-70 µm	 35 min. 60°C	 P400 - P1000	 700-1 1x
Sävyssä		Glasurit® 90-linja Värimassa	93-E3 Glasurit® Kaksikerros- ohennin	 2:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 + 1/2	haihduta ruisku- tusten lomassa ja ennen kirkas- lakkaa			
	Kirkaslakka	923- Glasurit® Kirkaslakka VOC (1)	929- Glasurit® Kovettaja VOC	352- Glasurit® Ohenne	 Katso tekninen informaatio	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 Katso tekninen informaatio		

tai Vaihtoehtoisesti: 923-335

Turvallisuusvinkki:








Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteminaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimukseenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



Glasurit® PRO Active korjausprosessi

Pintamaali	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC	929- Glasurit® Kovettaja VOC	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 + 10% sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 min. 60°C
	tai	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC MC600	929-61, -63, -64 Glasurit® Kovettaja VOC	352-10, -30, -40 Glasurit® Ohenne	 3:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2
Pintamaali							

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

