


























Ruiskukittimenetelmä

1006-26 Glasurit® UP-ruiskukitti harmaa

Ominaisuudet: Tätä menetelmää tulee käyttää kun vaaditaan laajakokoinen kittaus (esim. rakeiden aiheuttama vaurio).

Puhdistus	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	mekaaninen ruosteenpoisto vaurioalueelta	 P16-P150	700-10 Glasurit® Rasvanpoisto- ja puhdistusaine, vaihtoehtoisesti: 541-5	 1 x	 kuivaa							
	Kitti	839-20 / 20K Glasurit® RATIO- kitti valkoinen	948-36 Glasurit® Kitin kovettaja	 + 2-3%	 20-30 min. 20°C	 3-5 min.	 P80/P150 karkea hionta	Praimeri	285-26 Glasurit® 2K SF Praimer	929-26 Glasurit® 2K SF Praimer kovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 4:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 1 20 - 25 µm	 20 min. 60°C
Ruiskukitti		1006-26 Glasurit® UP- ruiskukitti harmaa	948-22 Glasurit® Kovettaja	 1400: 50	 2.5-3.0 mm 2.0-3.0 bar	 3-5 150 - 300 µm	 3 - 4 h 20°C tai 30 min 60°C		 10 min.	 P150 karkea hionta P240- P320 hieno hionta	Huom!: Alusta läpihiotut kohdat galvanoitu tai alumiini- alustoilla 285-26 praimerilla				
	Huomautus:	Jos vaaditaan kerrospaksuus > 300 µm, niin voidaan ruiskuttaa toinen kittikerros, ilman välihiontaa, kun ensimmäinen kerros on kuivattu.													
Tai vaihtoehtoisesti:	839-85 Glasurit® Monikäyttöinen siveltävä kitti														
Praimer Fyller	285-505, -555, -655 Glasurit® HS- hiomafyller	929-55, -56 Glasurit® HS- Fyllerkovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 4:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2	 25 min. 60°C	 5-10 min.	 P400 - P500						
	Tai vaihtoehtoisesti:	Glasurit® 285- HS Praimer Fyller/Fyller													
Pintamaali	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali	tai	Glasurit® 55-linja Pintamaali	923- Glasurit® MS/HS Kirkaslakka	tai	Glasurit® 90-linja Värimassa	923- Glasurit® MS/HS Kirkaslakka								

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteminisyyksistä tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.