




















Taloudellinen korjausmenetelmä

Ominaisuudet:

Taloudellinen korjausmenetelmä pienille vaurioille ja uusien osien maalaukseen, aikaa säästävä ja edullinen. Huomattava ajansäästö saavutetaan märkää-märälle menetelmän avulla käyttäen Glasurit® 285-31, 285-38, 285-49 Non-Sanding fyllereitä.

Puhdistus	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	mekaaninen ruosteenpoisto vaurioalueelta	 P16-P150	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa						
	Kitti (karkea + hieno)	839-20 / 20K Glasurit® RATIO- kitti valkoinen	948-36 Glasurit® Kitin kovettaja	 + 2-3%	 20-30 min. 20°C	 3-5 min.	 P80/P150 karkea hionta	581-90 Glasurit® Kontrolliväri musta	 P240/ P320 hieno hionta	 700-1 1x	 kuivaa			
Pohjamaali		283-150 Glasurit® PKW- happopohja vaaleanbeige	352-230 Glasurit® Lisäaine	 1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3-1.8 mm 2.0-3.0 bar	 1 harsokerros 10-15 µm	 10 min. 20°C	Fyller	285-38, -49 Glasurit® HS Non-sanding fyller	929-55, -56 Glasurit® HS- Fyllerkovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 3:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2 20 - 35 µm
	vaihtoehto:	Glasurit® HS 285-95 sävyfyller, 285-31 HS Non-Sanding Fyller;												
Pintamaali/ värimassa	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali	tai	Glasurit® 55-linja Pintamaali	923- Glasurit® MS/HS Kirkaslakka	tai	Glasurit® 90-linja Värimassa	923- Glasurit® MS/HS Kirkaslakka							

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuot ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.