

Infrapunakuivaus

Tuotteiden IR-kuivauksen parametrit

	Glasuret® kitit	Kesto	Nosta lämpötilaa seuraavasti	Pinnan maks. lämpötila
839-	Glasuret® Kitit	4 min	20°C / min	80°C
839-85	Glasuret® Monikäyttöinen siveltävä kitti	10 min	20°C / min	90°C
1006-26	Glasuret® UP-ruiskukitti harmaa	10 min	20°C / min	90°C

	Glasuret® pohjamaalit	Kesto	Nosta lämpötilaa seuraavasti	Pinnan maks. lämpötila
285-26	Glasuret® 2K SF Praimer	3 min 8 min	15°C / min 20°C / min	65°C 100°C

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



Infrapunakuivaus

Tuotteiden IR-kuivauksen parametrit

Glasurit® fyllerit / pohjamaalit		Kesto	Nosta lämpötilaa seuraavasti	Pinnan maks. lämpötila
176-72	Glasurit® 1K täytepohjamaali, tummanharmaa, vesiohenteinen	3 min 5 min	20°C / min 20°C / min	65°C 100°C
285-	Glasurit® Praimerfyllerit	4 min 5 min	15°C / min 20°C / min	60°C 80°C
285-230	Glasurit® Praimerfyller Pro, valkoinen Kerrospaksuus 50 - 120 µm	4 min 5 - 11 min	15°C / min 20°C / min	60°C 80°C
285-270	Glasurit® Praimerfyller Pro, harmaa Kerrospaksuus 50 - 120 µm	4 min 5 - 11 min	15°C / min 20°C / min	60°C 80°C
285-290	Glasurit® Praimerfyller Pro, musta Kerrospaksuus 50 - 120 µm	4 min 5 - 11 min	15°C / min 20°C / min	60°C 80°C
285-505	523-15 Racing-lisäaineen kanssa	4 min	20°C / min	80°C
285-555	523-15 Racing-lisäaineen kanssa	4 min	20°C / min	80°C
285-655	523-15 Racing-lisäaineen kanssa	4 min	20°C / min	80°C
801-	Glasurit® EP-hiomamaalit	4 min 5 min	15°C / min 20°C / min	60°C 80°C

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



Infrapunakuivaus

Tuotteiden IR-kuivauksen parametrit

Glasurit® pintamaalit / värimassat / kirkaslakat	Kesto	Nosta lämpötilaa seuraavasti	Pinnan maks. lämpötila
22 / 22 VOC Glasurit® HS-2K Pintamaali	4 min 4 min	15°C / min 20°C / min	60°C 90°C
22- VOC Glasurit® 22-linja HS-2K MC600 Pintamaali VOC MC600	4 min 4 min	15°C / min 20°C / min	60°C 90°C
55 / 90 Glasurit® Pintamaali	4 min	15°C / min	60°C
923- Glasurit® Standard Kirkaslakka	4 min 4 min	15°C / min 20°C / min	60°C 90°C

Glasurit® pintamaalit / värimassat / kirkaslakat	Kesto	Nosta lämpötilaa seuraavasti	Pinnan maks. lämpötila
923-610 Glasurit® HS kirkaslakka, nopeasti kuivuva VOC	4 min 4 min	25°C / min	70°C
923-625 Glasurit® HS universal-kirkaslakka VOC	10 min	15°C / min	100°C
923-630 Glasurit® HS Clear korkean kiiltoasteen VOC	10 min	25°C / min	115°C

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

