

22-1250M

HS 2K Pintamaali Variantti 929-31, -33, -34

A brand of BASF –
We create chemistry

- Työmenetelmä:** Matta suorakiilto HS-kiintoväripintamaali
- Ominaisuudet:** Korkea kuiva-ainepitoisuus; tehokas; erinomainen vastustuskyky sään vaikutuksille, vastustuskyky kellastumiselle ja pinnan kovuus; kuivuu erittäin hyvin; erittäin hyvä rakenne
- Huomautukset:**
- Valitse kovettaja ympäröivän lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.
 - Muovien kanssa ei tarvitse lisätä Glasurit 522-111 Joustoainetta.
 - Älä sekoita 522-M 0 ja 522-MC 35 Lisäaineen kanssa tai 22 VOC MC600.

2:1+10 %

**Sekoitusuhde**

100 til. %

22-1250M

**Kovettaja**

50 til. %

929-31, -33, -34

**Ohenne**

10 til. %

352-91, -50, -216

**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4:

20-24 s

Käyttöaika /20°C

1 t

Työmenetelmä:**Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutusaine****bar**

2

2-3

Suutinaine**bar**

0,7

Suuttimen koko

1,3-1,4

1,3

Ruiskutuskertoja

2

Haihdutus 20°C**min**

Haihduta kunnes matta jokaisen ruiskutuskerran jälkeen ja ennen kuivausta.

Kerrospaksuus:**µm**

50-70

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

22-1250M

HS 2K Pintamaali Variantti 929-31, -33, -34



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C

8 t

Kuivaus 60 °C

30 min

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittoa sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.