











## Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali

G / T

**Työmenetelmä:** Suorakiilto HS-kiintoväripintamaali**Ominaisuudet:** Korkea kuiva-ainepitoisuus, tehokas, erinomainen vastustuskyky sään vaiutuksille, vastustuskyky kellastumiselle, pinnan kovuus, kuivuu hyvin, erittäin hyvä kiilto ja rakenne**Huomautukset:**

- Valitse kovettaja ja ohenne ympäröivän lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.
- Älä käytä perusvärejä yksistään vaan aina yhdessä 522-M0 sideaineen kanssa!

	<b>Menetelmä</b>	<b>RATIO HS</b>		
	<b>VOC käyttövalmis</b>	> 420 g/l	<b>Riittoisuus:</b>	390 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Sekoitussuhde</b>	Punnitse sekoituskaavan mukaan. 2 : 1 + 10%, käytä sekoitustikkua 100 til. % 22-linja		
	<b>Kovettaja</b>	50 til. % 929-93/-91/-94		
	<b>Ohenne</b>	10 til. % 352-91/-50/-216		
	<b>Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C</b>	noin 20–22 s	<b>Käyttöaika 20°C:</b>	2-3 tuntia
	<b>Yläsääliöruisku ruiskutusaine</b>	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	
	<b>Ruiskutuskertoja</b>	2	<b>Kerrosspaksuus:</b>	50 - 70 µm
	<b>Sivellinmaalauk</b>	4:1 yhdessä 929-13 + 5% 522-78 kanssa		
	<b>Kovettaja:</b>	<u>normaali</u>	<u>nopea</u>	<u>hidas</u>
	<b>Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C</b>	8 tuntia 30 min.	6 tuntia 20 min.	10 tuntia 35 min.
	<b>IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)</b>	8 min. 10 - 15 min.		

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

