











Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC

G / T

- Työmenetelmä:** Suorakiilto HS-uni-pintamaali
- Ominaisuudet:** Korkea kuiva-ainepitoisuus, tehokas, kestää hyvin vaikeita sääolosuhteita, ei kellastu, kova, kuivuu hyvin; erinomaiset kiilto- ja täyttöominaisuudet
- Huomautukset:**
- Valitse ohenteet lämpötilan ja kohteen koon mukaan.
 - **Älä käytä pelkkiä sekoitussävyjä, vaan aina 522-MC35 sideaineen kanssa (4:1)!**

	Menetelmä	V 10	
			Riittoisuus: 475 m ² /l 1 µm
	Sekoitussuhde	Punnitse sekoituskaavaan mukaan. 2 : 1 + 10%, käytä sekoitustikkua 100 til. % 22-linja VOC	
	Kovettaja	50 til. % 929-33, -31, -34	
	Ohenne	10 til. % 352-91 / -50 / -216 10 til. % 352-30 / -10 / -40	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	noin 20-24 s	Käyttöaika 20°C: 2-3 tuntia
	Yläsäiliöruisku ruiskutusaine	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0-3.0 bar / 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku 1.3-1.4 mm, 2.0 bar
	Ruiskutuskertoja	2 ½ + 1 Voidaan ruiskuttaa pystysuor. pinnalle (haihdutusta ei tarvita kertojen välissä)	Kerospaksuus: 50-70 µm Kerospaksuus: noin 50 µm
	Haihdutus 20°C	noin 5 minuuttia jokaisen ruiskutuskerran jälkeen	
	Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C	8 tuntia 30 min.	
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	8 min. 10-15 min.	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

