





Glasurit® Samtsilber II

Ominaisuudet:

Värimassa, joka sisältää erittäin hienoisia alumiinihiukkasia kromisen kiiltävän pinnan saavuttamiseksi. Yhtenäinen, musta pohjamaali on välttämätön, jotta saadaan haluttu värivaikutus.

Pohjakerros:

- Hyvin kuivanut vanha maalityö
- Glasurit 285- HS praimer fyllerir
- Glasurit 285-, 801- praimer fyllerit
- Glasurit 285- HS pohjamaalit

Puhdistus	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	 P400 - P500	 P 800	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	
	Pohjakerros: 22-linjan pintamaali (musta)	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali	929- Glasurit® HS- Pintamaali- kovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 + 10% sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 min. 60°C	 7-10 min.
tai	Pohjakerros: 55-linjan värimassa (sekoitus- kaavan vaihe 1)	Glasurit® 55-linja Pintamaali	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 approx. 10 min.		
Värimassa	Glasurit® 55-9190 Pintamaali (Sekoituskaava askel 2)	929- Glasurit® HS- Pintamaali- kovettaja	 100: 5	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 3 - 4 ohutta	 approx. 10 min.			
	tai	Glasurit® 55-9190 Pintamaali (Sekoituskaava askel 2)	929- Glasurit® Kovettaja VOC	 100 : 4	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 3 - 4 ohutta	 approx. 10 min.		

Turvallisuusvinkki:






Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



Glasurit® Samtsilber II

<p>Kirkaslakka</p>	<p>923-255 Glasurit® HS- Kirkaslakka</p>	<p>929- Glasurit® HS- Pintamaali- kovettaja</p>	<p>352- Glasurit® Ohenne</p>	 2:1 + 10% sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 min. 60°C	 7-10 min.
<p>tai</p>	<p>Glasurit 923-MS/HS tai VOC kirkaslakat</p>							

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

