

Glasurit® 55-linja Pintamaali

G / T

- Työmenetelmä:** Metalli- ja kiintovärien värimassa-/kirkaslakkapinnat
Märkää-märälle-menetelmä: Glasurit 923- kirkaslakat
- Ominaisuudet:** Erittäin hyvä peittävyys, lyhyet haihdutusajat, tehokas
- Huomautukset:**
- Käytä ainoastaan 55-linjan värimassoille suositeltuja kirkaslakkoja

	Menetelmä	RATIO Classic		
	VOC käyttövalmis	> 420 g/l	Riittoisuus:	115 m ² /l 1 µm
	Sekoitussuhde	2 : 1 100 til. % 55-linjan metalli/kiintoväri		
	Ohenne	50 til. % 352-50/-91/-216		
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	noin 18-22 s	Käyttöaika 20°C:	48 tuntia RFU-sekoitukseen
	Yläsääliöruisku ruiskutuspain	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	
	Ruiskutuskertoja	2 (peittävää) + ½ sävyn viimeistelyyn	Kerrospaksuus:	noin 15-20 µm
	Haihdutus 20°C	n. 10 min kunnes matta		

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

