











Glasurit® 90- Limited Edition

90- Magic Collection

2K-pintamaali

G / T

- Työmenetelmä:** 90-linjan 2K-/kirkaslakkapinnat, jotka saadaan aikaan vain harvoin käytettyjen pigmenttien avulla. Näitä harvoin käytettyjä pigmenttejä ei ole saatavilla sekoitussävyinä, vaan myyjä toimittaa ne valmiiksi sekoitettuina väreinä.
- Ominaisuudet:**
- Erikoisväripinnat joiden valmistus edellyttää harvoin käytettyjen pigmenttien käyttöä.
 - “Glasurit Magic Collection” –värit erikoisväritefektien luomiseksi.
- Huomautukset:**
- Haihdotusaikaa voidaan lyhentää merkittävästi sopivaa ilmapuhallinta käyttämällä.
 - Haihdotusaika ennen 923- sarjan kirkaslakan käyttöä: 2 - 3 min. (kunnes pinta on matta).

	Menetelmä	
	1. askel	Hae värin koodi väritietokannasta ja tarkista, edellyttääkö halutun sävyn valmistaminen erityisen pohjasävyä käyttöä vaiheessa 1.
	Sekoitussuhde	2 : 1 100 tilavuus-% 90-, sisältää 11-Limited Edition, sideaine 90-M4 ja muut sekoitussävyt tarpeen mukaan.
	Ohenne	50 tilavuus-%. 93-E3 Kaksikerrosohenne * (sekoitettava VÄLITTÖMÄSTI ohenteen lisäämisen jälkeen)
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	Noin 18 – 24 s. Käyttöaika 20°C:ssa Muovisäiliöissä tai sisältä pinnoitetuissa purkeissa säilytettyinä seos säilyy viikon.
	Yläsäiliöruisku ruiskutuspain	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar suuttimen suulla Perinteinen yläsäiliöruisku 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	Ruiskutuskertoja	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2 Kerrospaksuus: 10-15 µm
	Haihdutus 20°C	Noin 5 min. jokaisen ruiskutuskerroksen jälkeen.
	Välikuivaus Kuivaus 20°C Puhallinkuivaus	Haihduta jokaisen ruiskutuskerran jälkeen, kunnes pinta on matta.
	Hionta	Käytä pölyroskien poistamiseen kuivahiontaa; häivytyks harsokerroksen avulla.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietystä tuoteominaisuudesta tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

