

Glasurit® 1K täytepohjamaali, tummanharmaa, vesiohenteinen

G / GF

Työmenetelmä:

Vesiohenteinen praimer fylleri
Tartuntamaali huonosti kovettuneelle vanhalle maalille
Tartuntamaali TPA-alustoille
Voidaan käyttää hiomakontrollivärinä (1:1 Glasurit® 93-E3 kanssa)

Ominaisuudet:

Sisältää alle 5% orgaanisia liuotinaiteita

Huomautukset:

- Minimikäyttölämpötila: 15°C.
- Kuivuminen riippuu lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta ja kerrospaksuudesta.
- Aseta maaliruiskun suutin veteen kun se ei ole käytössä.
- Käytä 700-1 työvälineiden puhdistukseen.
- Kerää ylijäänyt maali ja jätevesi, käsittele 700-7 hyydytysaineella ja poista asiankuuluvan teknisen infolehtisen mukaisesti.
- Varastointiaika: 18 kk.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.











2004/42/II B(c I)(540)180: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuotekategoria: IIB.c I)käyttövalmissa muodossa on maks. 540 g/l VOC. VOC sisältö tässä tuotteessa on 180 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



Glasurit® 1K täytepohjamaali, tummanharmaa, vesiohenteinen

G / GF

	Menetelmä		
			Riittoisuus: 366 m ² /l 1µm
	Ohenne	+ 10% 93-E3	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	25 – 35 s	Käyttöaika 20°C: 7 dage
	Yläsäiliöruisku ruiskutusaine	HVLP-yläsäiliöruisku: 1.7 - 1.9 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.6 -1.8 mm 2.0 bar
	Ruiskutuskertoja	2	
	Kerospaksuus	40 – 60 µm	
	Haihdutus 20°C	noin 5 min. ruiskutuskertojen välissä, haihduta kunnes matta	
	Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C	2 t; lämpötila min. 20°C, kosteus maks. 50% 30 min.	
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	3 min. 50% + 5 min. 100% 15 - 20 min.	
	Hionta: käsi	P800	
	Hionta: kone	P400 - P500 Puhdista taas Glasurit® 700-1 puhdistusaineella	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)180: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuotekategoria: IIB.c I) käyttövalmissa muodossa on maks. 540 g/l VOC. VOC sisältö tässä tuotteessa on 180 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tiettyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuotterittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

