












Glasurit® HS Praimer Fyller, musta

G / GF

- Työmenetelmä:** Tehokas HS praimer fyller erinomaisilla märkä- ja kuivahionta ominaisuuksilla.
- Ominaisuudet:** Korkea kuiva-aine pitoisuus; kuivuu nopeasti, hyvä ruosteenestosuoja, hyvä vastustuskyky sään vaikutuksille ja hyvä lopputulos.
- Huomautukset:**
- 285-555 vastaa 285-.../00 harmaata
 - 285-555 voidaan sekoittaa Glasurit HS Praimer yillers 285-505 harmaan ja 285-655 valkoisen kanssa, jotta saadaan sopiva harmaa sävy.
 - Voit lisätä Glasurit 523-15 Racing-lisäainetta nopeuttaaksesi 285-555 HS-praimer fyllerin kuivausprosessia (katso 523-15 lisäaineen tekninen informaatio).

	Menetelmä	RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS	
		Riittoisuus: 425 m ² /l 1 µm	
	Sekoitussuhde	4 : 1 : 1 100 % til.	285-555
	Kovettaja	25 % til.	929-55, -56
	Ohenne	25 % til.	352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	18 – 22 s	Käyttöaika 20°C 1 h
	Yläsäiliöruisku ruiskutuspaine	HVLP-yläsäiliöruisku: 1.7 - 1.9 mm 2.0 – 3.0 baria 0.7 baria suutin	Perinteinen maaliruisku: 1.6 -1.8 mm 2.0 baria
	Ruiskutuskertoja	2	
	Kerros-paksuus	50 – 70 µm	
	Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C	3 h 20 min.	
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	9 min. 10 – 15 min.	
	Hionta: käsi	P800	
	Hionta: kone	P400 - P500	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II(c II)(540)539: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.C II) käyttövalmiina max 540 g/litre VOC. VOC sisältö on 539 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

