











Glasurit® HS Clear korkean kiiltoasteen  
VOC

G / K

- Työmenetelmä:** HS kirkaslakka 90 -linjan värimassoille.  
Korkeluokkaisiin yksittäisen paneelin tai koko kyljen korjaustöihin.
- Ominaisuudet:** Kirkaslakka korkealuokkaisiin korjausmaalaustöihin. Erinomainen peittokyky ja puhtaus.
- Huomautukset:**
- Valitse kovettaja ja ohenne ympäröivän lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.
  - Käytä 352-70 ohenninta vain yhdessä 929-63, -64 kanssa, erittäin korkeassa lämpötilassa, ja kuivauksessa tulee käyttää infrakuivausta.

	<b>Menetelmä</b>		
	<b>Sekoitussuhde</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 til. % 923-630	
	<b>Kovettaja</b>	33 til. % 929-61, -62, -63, -64	
	<b>Ohenne</b>	33 til. % 352-10, -30, -40	
	<b>Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C</b>	18 - 21 s	<b>Käyttöaika 20°C:</b> 2 tuntia
	<b>Yläsäiliöruisku ruiskutusaine</b>	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 suuttimessa
	<b>Ruiskutuskertoja</b>	2  1 ½ ilman haihdutusta	<b>Kerrospaksuus:</b> 40 - 60 µm
	<b>Haihdutus 20°C</b>	n. 3 min. välihaihdutus kahden ruiskutuskerran välissä	
	<b>Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C</b>	8 tuntia * 30 min. kohteen lämpötilassa * * Kuivatusajat saattavat olla riippuvaisia valitusta kovettajasta, ohenteesta ja käyttötavasta. 523-15 Glasurit Racing -lisäaine saattaa lyhentää kuivatusaikoja.	
	<b>IR (lyhytaalto)</b>	10 min.	

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tiettyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

