

Glasurit® Yleiskitti vaaleanharmaa

G / S

Työmenetelmä:








Karkea- ja hienokittaus

Ominaisuudet:

Kiinteä; sopii teräkseen, sinkittyyn teräkseen; kuivuu nopeasti, helposti hiottava, hyvä tarttuvuus

Huomautukset:

- Sekoita kitti ja punainen kovettaja hyvin, ennen käyttöä. (yhtenäinen väri, vältty marmorivaikutukselta).
- Älä lisää kovettajaa yli 3%.
- Peroksiidi aiheuttaa väripoikkeamia lopputulokseen.

	Käyttöalueet	839-70 Karkea-ja hienokittaus	839-70K Karkea-ja hienokittaus
	Menetelmä		
	Sekoitussuhde	100% painon mukaan 839-70 (purkki)	100% painon mukaan 839-70K (kartuusi)
	Kovettaja	2-3% painon mukaan 948-36	948-52 kovettaja lisätään riippuen kartuusista
	Ohenne		
	Käyttöaika /20°C	4-5 min.	4-5 min.
	Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C	20-30 min.	20-30 min.
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	4 min. 5-10 min.	4 min. 5-10 min.
	Hionta: kone	P80/150 581-90 Kontrolliväri P240 täytetty alue ja vanha maali P 240 Spachtelstelle und Altlackierung	P80/150 581-90 Kontrolliväri P240 täytetty alue ja vanha maali

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(b)(250)180: tämän tuotteen EU rajaarvo (tuotekategoria: IIB.b) käyttövalmiina max 250 g/l VOC. VOC sisältö on 180 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittoa sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

