

Glasurit® Monikäyttöinen siveltävä kitti

G / S

Työmenetelmä:

Karkea- ja hienokittaus, levitetään siveltimellä.
Profiiliin ja rajojen muotoilu
Voidaan käyttää myös nopeana ruiskukittinä.
Sopii hyvin teräs-, galvanoitu teräs- ja alumiinipinnoille ilman praimeria.

Ominaisuudet:

Korkea kuiva-aine pitoisuus, kuivuu nopeasti, helposti hiottava.

Huomautukset:

- Sekoita kitti ja punainen kovettaja hyvin, ennen käyttöä. (yhtenäinen väri, välttyä marmorivaikutukselta).
- Sekoita muovikupissa, levitä litteällä siveltimellä.
- Puhdista välineet 352-10, -50:llä käytön jälkeen.
- Vältä levittämästä yli 400 mikronia per kerros; lisää korkeintaa 3% kovettajaa. Liian suuri peroksidimäärä johtaa pintamaalin/värimassan värjäytymiseen.
- Hio vauriokohdat suurelta alueelta peltipintaan asti, mikäli kyseessä on kovettumaton vanha maali tai uuden osan pohjustus. Levitä kittiä vain paljaaseen peltipintaan.
- Hapolla tai hapontapaisella tuotteella käsitellyjä pintoja ei saa jälkikäsitellä sivellinkitillä.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.










2004/42/II(b)(250)180: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.b) käyttövalmiina max 250 g/l VOC. VOC sisältö on 180 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



Glasurit® Monikäyttöinen siveltävä kitti

G / S

	Käyttöalueet	Sivellinmenetelmä	Ruiskutusmenetelmä
	Menetelmä		
	Sekoitussuhde	100 % 839-85	100 % 839-85
	Kovettaja	2-3 % 948-36	2-3 % 948-36
	Ohenne	max. 4 % 352-10, -50, tarvittaessa	max. 4 % 352-10, -50
	Käyttöaika /20°C	5 min.	5 min.
	Sivellinmaalauk	2 - 3 x	
	Yläsäiliöruisku ruiskutusaine		2 - 3 mm 2 - 3 baria
	Kuivaus 20°C Kuivaus 60°C	30 min.	30 min.
	IR (lyhytaalto) IR (keskiaalto)	5-7 min. 10-15 min.	5-7 min. 10-15 min.
	Hionta: kone	P80 581-90 Kontrolliväri P150 / P240	P80 581-90 Kontrolliväri P150 / P240

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: tämän tuotteen EU rajaarvo (tuotekategoria: IIB.b) käyttövalmiina max 250 g/l VOC. VOC sisältö on 180 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

