








Glasurit® Ohenne

G / X

- Työmenetelmä:** Glasurit® 55-B500 häivytysohennetta käytetään Glasurit® 55-linjan metallivärimassojen häivyttämiseen.
- Ominaisuudet:** Se auttaa saavuttamaan pehmeän yhtenäisen ruiskutusalueen häivytysohenteella ja välttämään tummilta varjoilta korjausalueen ympärillä.
- Huomautukset:**
- Maaliruiskua voidaan käyttää 55-B500 häivytysohenteelle ja 55-linjan värimassalle ilman, että se puhdistetaan välillä.

	Menetelmä	S 8 , S 8.1	
	VOC käyttövalmis	> 420 g/l	
	Sekoitussuhde	käyttövalmis	
		Ravista hyvin ennen käyttöä.	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	17 –19 s	
	Yläsääliörüisku ruiskutuspain	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Ruiskutuskertoja	1 märkä kerros	
	Haihdutus 20°C	ei haihdutusta	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

