








Glasurit® Häivyty sapuaine

G / X

- Työmenetelmä:** Glasurit® 90-M50 häivytysohennetta käytetään Glasurit® 90-linjan vesiohenteisten metalli ja uni värimassojen häivyttämiseen.
- Ominaisuudet:** Se auttaa saavuttamaan pehmeän yhtenäisen ruiskutusalueen häivytyalueella ja välttymään tummilta varjoilta korjausalueen ympärillä.
- Huomautukset:**
- Maaliruiskua voidaan käyttää 90-M50 häivytysohenteelle ja 90-linjan värimassalle ilman, että se puhdistetaan välillä.

	Menetelmä	S 9, S 9.1, S 9.2	
	Sekoitussuhde	2 : 1, käytä sekoitustikkua 100% til. 90-M50	
	Ohenne	50% til. 93-E3 tai – 93-E3 hidas (sekoita VÄLITTÖMÄSTI kun olet lisännyt E3)	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C	18 – 22 s	
	Yläsäiliöruisku ruiskutuspaine	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Ruiskutuskertoja	Ruiskutus ilman välihaihdutusta kahden kerroksen välissä. Tässä tapauksessa toinen kerros menee osittain päällekkäin ensimmäisen kanssa antaakseen pehmeämmän reunan.	
	Haihdutus 20°C	Ei lainkaan	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietystä tuoteominaisuudesta tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

