































## Glasurit® RATIO HS

**Ominaisuudet:** 22-VOC linjan pintamaali, liuotinainepohjainen High-Solid korjausmenetelmä nopeaa, taloudellista ja korkealaatuista lopputulosta varten.

<b>Puhdistus</b>	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	mekaaninen ruosteenpoisto vaurioalueelta	 P16-P150	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa									
	<b>Kitti (karkea + hieno)</b>	839-20 / 20K Glasurit® RATIO- kitti valkoinen	948-36 Glasurit® Kitin kovettaja	 + 2-3%	 20-30 min. 20°C	 4 min.	 P80/P150 karkea hionta	581-90 Glasurit® Kontrolliväri musta	 P240/ P320 hieno hionta	 700-1 1x	 kuivaa						
<b>Pohja</b>		283-150 Glasurit® PKW- happopohja vaaleanbeige	352-230 Glasurit® Lisäaine	 1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3-1.7 mm 2.0-3.0 bar	 1 harsokerros 10-15 µm	 10 min. 20°C	<b>Fyller</b>	285-505, -555, -655 Glasurit® HS- hiomafyller	929-55, -56 Glasurit® HS- Fyllerkovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 4:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 50-70 µm	 20 min. 60°C	 P400 -P500	 700-1 1x
	<b>vaihtoehtoisesti:</b>	Glasurit® Hiomafyller 285-700 /-730 /-790															
<b>Pintamaali</b>	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC	929- Glasurit® Kovettaja VOC	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 + 10% sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50-70 µm	 30 min. 60°C	<b>Pintamaali</b>	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC MC600	929-61, -63, -64 Glasurit® Kovettaja VOC	352-10, -30, -40 Glasurit® Ohenne	 3:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50-70 µm	 30 min. 60°C		
	<b>vaihtoehtoisesti:</b>																

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuot ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

