

100 Line

Glasurit 100 Linjan värimassa



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	Metalli- ja kiintovärimassa/kirkaslakka viimeistely. Märkkää märeille prosessi Glasurit kirkaslakkojen kanssa. 100 Linja on vesiohenteinen ja käytetään Glasurit kirkaslakkojen alla.
Ominaisuudet:	Erittäin hyvä peittokyky, todella tehokas. Vesiohenteinen, alle 6% orgaanisia liuottimia (käyttövalmis).
Huomautukset:	<ul style="list-style-type: none"> • Sekoituskävyt käyttäen sideaineita 100-M 10 / 100-M 20 / 100-M 10X / 100-M 20X ja sekoitussävyjä saatavilla kattamaan kaikki tarvittavat sävyt autoalalla. • Korkeissa lämpötiloissa, kuivissa tiloissa tai isojen pintojen ruiskutuksissa käytä sideaineita 100-M 10, 100-M 20 ja ohenne 100-E 5 voidaan korvata ohentimilla 100-M 10X, 100-M 20X tai 100-E 5X. • Käytä 100-M 10 / 100-M 20 vain 100 Linjan värimassoille ja ohenteella 100-E 5. • Käytä 100-M 10X / 100-M 20X vain 100 Linjan värimassoille ja ohenteella 100-E 5X. • Sekoitukset säilyvät 3 kuukautta, mikäli säilytät niitä muovipurkissa. • Käyttövalmiit sekoitukset säilyvät 3 viikkoa, mikäli säilytät niitä muovipurkissa. • Haihdutusaikoja voidaan nopeuttaa huomattavasti asianmukaisella puhaltimella. • Katso lisätietoja ja ruiskutusohjeita Glasurit Know How osiosta "Glasurit 100 Linja".



Menetelmä

Ole hyvä ja katso Glasurit Know How osio "100 Linja"



Sekoitussuhde

2:1

100 til. %

100 Line
Kiinto- ja metalli/ helmiäissävyille (sekoituskaavan mukaan)



Ohenne

50 til. %

100-E 5, -E 5X
(sekoituskaavan mukaan)
sekoita VÄLITTÖMÄSTI ohenteen lisäämisen jälkeen

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 249 g/litra.



Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

100 Line

Glasurit 100 Linjan värimassa



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	bar	2	
Suuttimen koko		1,3-1,4	
Ruiskutuskertoja		1 täysi kerros + 1 "viimeistely kerros" ilman välihaihdutusta.	
Haihdutus 20°C	min	Haihduta kunnes pinta on viimeisen ruiskutetun kerroksen jälkeen täysin matta.	
Kerospaksuus:	µm	10-15	
Maalausohjeet		Ruiskutuspain = tulopaine Asetukset riippuvat ruiskun valmistajasta. Ole hyvä ja katso lisätiedot Glasurit Know How Osio " PERUSTIEDOT- KORIKORJAAMON LAITTEET "	



IR (lyhytaalto)

Pinnan lämpötila 40 - 50°C (max. 60°C) kunnes mattapinta ja sen jälkeen jäähdytys.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 249 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2022