

100-MPT

Monikäyttöinen sävytettävä maalikerros sisäosiin

A brand of BASF –
We create chemistry**Työmenetelmä:**

Voidaan käyttää sisäosien värijärjestelmänä konehuoneissa ja konepellin sisäpuolilla.

Ominaisuudet:

Sävytettävä Glasurit 100 linjalla. Vesiohenteinen, alle 7% orgaanisia liuotteita.

Huomautukset:

- Mahdollisuus sävyttää 100 linjan sekoitussävyllä, 100 linjan kaavasekoituksella ja 100 linjan ruiskuvalmiilla sävyllä, mukaan lukien solid ja metallisävyt.
- 100-MPT pohjamaalattut osat voidaan maalata 100 linjalla ilman välilihontaa, 8 tunnin sisällä.
- Tarkempi informaatio ja tiedot ruiskutuksesta sekä käytöstä, löytyy Glasurit Know How osiosta "100-MPT".

Käsittely

Sekoita maali ennen kovetteen 100-IC 550 ja ohenteen 100-E 5 lisäämistä.

Sekoitettu puhtaalla sekoitussävyllä

- 60 osaa (paino) 100-MPT
- 20 osaa (paino) 100-M 20 sideaine
- 20 osaa (paino) 100 linja sekoitussävy*
- 5 osaa (paino) 100-IC 550 kovete*
- 50 osaa (paino) 100-E 5 ohenne*

Sekoitettu kaavasävyllä

- 60 osaa (paino) 100-MPT
- 40 osaa (paino) 100 linja sekoitettu kaavasävy*
- 5 osaa (paino) 100-IC 550 kovete*
- 50 osaa (paino) 100-E 5 ohenne*

Sekoitettu 100 linjan ruiskutusvalmiilla sävyllä

- 60 osaa (paino) 100-MPT
- 60 osaa (paino) 100 linja ruiskutusvalmis sävy*
- 5 osaa (paino) 100-IC 550 kovete*
- 30 osaa (paino) 100-E 5 ohenne*

* Sekoita VÄLITTÖMÄSTI lisättyä.



Käyttöaika /20°C

1 t

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIB(d)(420)249: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 249 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

100-MPT

Monikäyttöinen sävytettävä maalikerros sisäosiin

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Suutinpaine	2 bar	
Suuttimen koko	1,3-1,4 mm	
Ruiskutuskertoja	1- 2 ruiskutuskierrosta sisäosille.	
Haihdutus 20°C	5 min	
Kerospaksuus:	15-25 µm	
Maalausohjeet	Asetukset riippuvat ruiskun valmistajasta. Ole hyvä ja katso lisätiedot Glasurit Know How Osio " PERUSTIEDOT-MAALAAMON LAITTEET". Ruiskutusaine = tulopaine	

**Kuivaus 60 °C**

20 min haihdutuksen jälkeen

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 249 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024