

22-1235

Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	Suorakiilto HS-uni-pintamaali
<b>Ominaisuudet:</b>	Korkea kuiva-ainepitoisuus, tehokas, kestää hyvin vaikeita sääolosuhteita, ei kellastu, kova, kuivuu hyvin; erinomaiset kiilto- ja täyttöominaisuudet
<b>Huomautukset:</b>	• Valitse ohenteet lämpötilan ja kohteen koon mukaan.

2 : 1 + 10%, käytä sekoitustikkua

**Sekoitusuhde**

100 til. %

22-1235

**Kovettaja**

50 til. %

929-33, -31, -34

**Ohenne**

10 til. %

352-91, -50, -216

**Ruiskutusviskositeetti  
20°C**

DIN 4:

20-24 s

**Käyttöaika /20°C**

2 t

**Työmenetelmä:****Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutusaine** bar

2

2-3

**Suutinaine** bar

0,7

**Suuttimen koko**

1,3-1,4

1,3

**Ruiskutuskertoja**

2

**Haihdutus 20°C**

min

noin 5 minuuttia jokaisen ruiskutuskerran jälkeen

**Kerros paksaus:**

µm

50-70

**Maalausohjeet**

Vaihtoehtoisesti: ½ + 1 Ruiskutuskertoja voidaan ruiskuttaa pystysuor. pinnalle haihdutusta ei tarvita kertojen välissä. (noin 50 µm)

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2021

# 22-1235

Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C**

8 t



**Kuivaus 60 °C**

30 min

**IR (lyhytaalto)**

8 min

**IR (keskiaalto)**

10-15 min

#### **Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.