







## 22-1250M

22 Linja HS 2K Pintamaali 22-1250-M

A brand of BASF –  
We create chemistry

- Työmenetelmä:** Matta suorakiilto HS-kiintoväripintamaali
- Ominaisuudet:** Korkea kuiva-ainepitoisuus; tehokas; erinomainen vastustuskyky sään vaikutuksille, vastustuskyky kellastumiselle ja pinnan kovuus; kuivuu erittäin hyvin; erittäin hyvä rakenne
- Huomautukset:**
- Valitse kovettaja ympäröivän lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.
  - Muovien kanssa ei tarvitse lisätä Glasurit 522-111 Joustoainetta.
  - **Älä sekoita 522-M 0 ja 522-MC 35 Lisäaineen kanssa tai 22 VOC MC600.**

		2:1+10 %			
	<b>Sekoitusuhde</b>	100 til. %	22-1250M		
	<b>Kovettaja</b>	50 til. %	929-91, -93, -94		
	<b>Ohenne</b>	10 til. %	352-50, -91, -216		
	<b>Ruiskutusviskositeetti 20°C</b>	DIN 4:	20-24 s	<b>Käyttöaika /20°C</b>	1 t

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
<b>Ruiskutuspain</b>	<b>bar</b>	2	2-3
<b>Suutinpain</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Suuttimen koko</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Ruiskutuskertoja</b>		2	
<b>Haihdutus 20°C</b>	<b>min</b>	Haihduta kunnes matta jokaisen ruiskutuskerran jälkeen ja ennen kuivausta.	
<b>Kerrospaksuus:</b>	<b>µm</b>	50-70	

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# 22-1250M

22 Linja HS 2K Pintamaali 22-1250-M



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C**

8 t

**Kuivaus 60 °C**

30 min

## **Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 839 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2017