

22-1250

Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	Suorakiilto HS-kiintoväripintamaali
Ominaisuudet:	Korkea kuiva-ainepitoisuus, tehokas, erinomainen vastustuskyky sään vaiutuksille, vastustuskyky kellastumiselle, pinnan kovuus, kuivuu hyvin, erittäin hyvä kiilto ja rakenne
Huomautukset:	• Valitse kovettaja ja ohenne ympäröivän lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.



Riittoisuus 390 m²/l 1 µm

2 : 1 + 10%



Sekoitusuhde 100 til. % 22-1250





Kovettaja 50 til. % 929-93, -91, -94



Ohenne 10 til. % 352-91, -50, -216



Ruiskutusviskositeetti 20°C DIN 4: 20-22 s **Käyttöaika /20°C** 2 t

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	bar	2	2-3
Suutinpaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja			2
Kerospaksuus:	µm		50-70

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.



Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

22-1250

Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali

A brand of BASF –
We create chemistry

	Kuivaus	929-91	929-93	929-94
	Kuivaus 20 °C	6 t	8 t	10 t
	Kuivaus 60 °C	20 min	30 min	35 min
	IR (lyhytaalto)	8 min		
	IR (keskiaalto)	10-15 min		

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.